

VOORBEREIDING

Zorg ervoor dat het hout fijn geschuurd is (korrel 120) en stof- en vetvrij.

Reinig na het schuren het hout eventueel met een vochtige doek met WOCA Intensiefreiniger (verhouding 1:40).

Het hout moet volledig droog zijn voordat u met oliën begint. Werk bij voorkeur bij een kamertemperatuur van ongeveer 18° C. Zorg voor voldoende ventilatie, maar vermijd tocht.

De flacon voor gebruik goed schudden. Doe de olie eventueel in een emmer en roer deze af en toe om zodat de pigmenten niet onderin blijven zitten.

Masseer bij beuken, robijn en zachte houtsoorten zoals vuren en grenen eerst een dun laagje WOCA Onderhoudsolie direct met een witte pad in het hout. Laat de onderhoudsolie minstens 2 uur drogen en ga daarna verder met het aanbrengen van de colour oil. Door het aanbrengen van onderhoudsolie zal de opname van de colour oil gelijkmatiger zijn.

BENODIGDHEDEN

WOCA Colour Oil
spons / kwast / roller
(WOCA Onderhoudsolie en olieverdunner)

groene / witte pads
katoenen doeken

GA ALS VOLGT TE WERK

1. Opbrengen en verdelen

Breng de colour oil met een roller of spons gelijkmatig aan en laat deze circa 30 minuten intrekken. Mochten er tijdens deze periode droge plekken ontstaan, voeg dan plaatselijk een kleine hoeveelheid olie toe. Als het oppervlak een matglanzend uiterlijk vertoont is de juiste hoeveelheid olie aangebracht. Afhankelijk van de houtsoort is het verbruik ca. 1 liter olie voor 10-15 m². Bij bepaalde harde houtsoorten kan het toevoegen van 5 tot 10% WOCA olieverdunner noodzakelijk zijn.

2. Inmasseren

Verwijder eventuele overtollige olie met een katoenen doek.

Boen de olie vervolgens met een groene pad in het hout, net zo lang tot de poriën verzadigd zijn en het hout geen olie meer opneemt.

3. Droogwrijven

Wrijf het oppervlak goed droog met een katoenen poetsdoek.

Verwissel zonodig af en toe de poetsdoek.

4. Afwerking

Na een tussenhardingstijd van 6 uur, afwerken met een kleine hoeveelheid colour oil, om het hout optimaal te verzadigen. Gebruik hierbij 1 á 2 deciliter olie voor 10 m² en poets deze direct met een witte pad in het hout. Nawrijven met katoenen doeken.

5. Uithardingsperiode

De olie moet 48 uur uitharden. Onderhoud met zeep kan na 2 weken beginnen.

ONDERHOUD

Onderhoud de meubels met zeep, intensiefreiniger en onderhoudsolie van WOCA.

WAARSCHUWING

Katoenen poetsdoeken en pads na gebruik goed uitspoelen in water en in de open lucht laten drogen, of kletsnat in een plastic zak opbergen en weggooien i.v.m. zelfontbrandingsgevaar!!! Reinig gereedschappen na gebruik met WOCA olieverdunner.

